

Villas Emulbit

(Art.Nr.: N0243)

Bitumen-Voranstrich



PRODUKT BESCHREIBUNG

Villas Emulbit ist eine Bitumenemulsion, lösungsmittelfrei und daher sehr umweltfreundlich und Villas Emulbit ist verarbeitungsfertig, bei Bedarf mit Wasser verdünnbar und wasserfest nach Abtrocknung. Das Herstellungsverfahren und die Eigenüberwachung sind nach EN ISO 9001 zertifiziert

ANWENDUNGEN

Villas Emulbit ist ein bituminöser Voranstrich für die Verwendung als Haftvermittler bei Abdichtungen mit Spachtelmassen, Bitumen- und Polymerbitumenbahnen für die Abdichtung von Bauwerken, Dächern etc. auf porigen, in der Regel mineralischen Untergründen.

VERARBEITUNG

Geeignet zur Verwendung auf Beton, Mauerwerk oder Metall. Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von losem Material, Schmutz, Erde, Öl oder anderen trennenden Verunreinigungen/Substanzen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch Sprühen, Bürsten oder Rollen. Die Aufbringung darf nicht bei Regen oder Regengefahr, Frostgefahr und nicht unter einer Umgebungs-, und Oberflächentemperatur von + 5 °C erfolgen. Kann auch als Schutzanstrich für porige und metallische Untergründe, aber auch aufgrund seiner Verträglichkeit mit Zement zur Herstellung von bituminösem Estrich bzw. Sperrputzen eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN	ERMITTELT BEI NORMKLIMA 20°C / 60% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT
Festkörper: Bitumengehalt Penetration 100 g, 5 s Erweichungspunkt, RuK Löslichkeit in Trichlorethylen	> 40 Gew% ca. 30 mm/10 ca. 90 °C > 99 %
Viskosität STV 4 mm/25 °C	< 10 s
Trockenzeit	bis zu ca. 24 Std., abhängig von der Auftragsmenge und Witterungsverhältnissen
Farbe nass	braun
Farbe trocken	schwarz
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
Verbrauch: Beton, Mauerwerk, Metall	0,3-0,5 l/m ² Abhängig vom Untergrund zB: Rauigkeit
Lieferform / Teile-Nr.	Gebinde á 25 kg / N0243

Die Zahlenwerte sind Nominalwerte, die statistischen Schwankungen unterliegen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. VILLAS Emulbit N0243

LAGERUNG UND TRANSPORTHINWEIS

Handhabung und Lagerung gemäß Sicherheitsdatenblatt Villas Emulbit. Im verschlossenen Originalgebinde und trockener, temperaturschutzter (frostfrei mind. 5°C) Aufbewahrung mind. 1 Jahr lagerfähig.

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG

Achtung bei Transport: kein Gefahrgut nach GGBG. Das Produkt ist VOC frei. Entsorgung: Abfallschlüsselnummer ÖN S2100, EU Abfallcode EAV-Code: ausgetrocknete Reste 54912 (050117), verarbeitbare Masse 54407 (170302). Sicherheitsdatenblatt anfordern oder auch unter Downloads auf www.villas.at erhältlich. Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf den Gebinden. GISCODE: BBP 10