



<b>Mörtelgruppe</b>		CS I nach EN 998-1	<b>Zusammensetzung</b>	Trockenmischung bestehend aus Luftkalk, Weißzement und abgestuften, rundkörnigen Kalksandsteinen.				
<b>Körnung</b>		0 bis 1,0 mm			<b>Bestehend aus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit</li> <li>· atmungsaktiv</li> <li>· keine organischen Bindemittel</li> <li>· gute rationelle Verarbeitung</li> <li>· für Sanierputzsysteme</li> </ul>		
<b>Verbrauch</b>		3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup> bei 2 mm Putzdicke						
<b>Lieferform</b>		<table border="1"> <tr> <td><b>Sack</b></td> <td><b>Silo</b></td> </tr> <tr> <td>30 bzw. 40 kg</td> <td>-</td> </tr> </table>			<b>Sack</b>	<b>Silo</b>	30 bzw. 40 kg	-
<b>Sack</b>	<b>Silo</b>							
30 bzw. 40 kg	-							
			<b>Verarbeitung</b>	<p>QUARZOLITH Sanierfeinputz SAN01 ist ein Handputz. Die Oberfläche wird verrieben (gefilzt) hergestellt. Ein Vermengen mit anderen Bauprodukten ist nicht zulässig und kann zu Schäden führen.</p> <p>Die Luft-, Material- und Putzgrundtemperatur muss während der Verarbeitung und während des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Es ist darauf zu achten, dass während und nach Abschluss der Putzarbeiten im Innenbereich für eine ausreichende Belüftung (Stoßbelüftung) gesorgt wird. Eine direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig.</p> <p>Der Putzauftrag erfolgt mit der Hand. Bei „Handverarbeitung“ einen Sack mit sauberem Wasser lt. Wasserbedarfsmenge mittels Rotorquirl oder im Zwangsmischer homogen und knollenfrei mischen.</p> <p>QUARZOLITH Sanierfeinputz SAN01 darf nur auf Untergründe, welche den Anforderungen gemäß ÖNORM bzw. DIN entsprechen, appliziert werden.</p>				

### Putzgrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, ebenflächig, tragfähig und fest, saugfähig, frostfrei, ausreichend rau sowie frei von Ausblühungen, Verunreinigungen, losen Teilen und Trennmitteln sein.

Die Untergrundprüfung hat gemäß ÖNORM B 3346 bzw. DIN 18550-1 und 2 zu erfolgen. Für die Ebenflächigkeit des Putzgrundes ist die ÖNORM DIN 18202 heranzuziehen. Die Trocknungszeit des Unterputzes (Sanierputz) ist zu beachten.

### Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.  
Lagerzeit 3 bis 6 Monate.  
Das Bauprodukt ist vor Feuchtigkeit zu schützen.

### Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.  
Für das Verputzen mit QUARZOLITH Sanierfeinputz SAN01 sind insbesondere die EN 13914 Teil 1 und 2, ÖNORM B 3345, ÖNORM B 3346, ÖNORM B 2210, ÖNORM DIN 18202, DIN 18550-1 und 2, DIN 18350 sowie WTA-Merkblatt 2-9-04/D.

### Sicherheitshinweise

Enthält hydraulischen Kalk. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.