



| | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festigkeitsklasse | C 16/20 nach EN 206-1 | | Zusammensetzung | Trockenmischung bestehend aus Trass, Zement, Gesteinskörnungen bis 4,0 bzw. 8,0 mm und Zusätzen. |
| Körnung | Größtkorn 4,0 bzw. Größtkorn 8,0 mm | | Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> · einfache Verarbeitung · gleichbleibende Qualität · mineralisches Bauprodukt · wasserdurchlässig · kapillarbrechend · frostbeständig · verhindert Stauansätze im Mörtelbett · hohe Mörteldicken einlagig möglich |
| Materialverbrauch | ca. 20 kg/m ² bei 10 mm Einbaudicke | | Anwendung | QUARZOLITH Bettbeton mit Trass findet als Dickbett-Verlegemörtel (Bettungsmörtel, Unterlagsbeton, Ausgleichsbeton) im Außenbereich für das Versetzen von Plattenbelägen und Natursteinen Anwendung. QUARZOLITH Bettbeton wirkt als Drainage und dient zur Ableitung von Oberflächenwasser. |
| Lieferform | Sack | Silo | | |
| | 40 kg | ✓ | Verarbeitung | <p>QUARZOLITH Bettbeton mit Trass wird als Siloware mit Durchlaufmischer geliefert und kann dadurch automatisch gemischt werden. Ein am Silo vorhandener Rüttler darf nicht in Betrieb genommen werden, da es durch einen Rüttelvorgang zum Entmischen des Bauproduktes kommt.</p> <p>Auf gebundenen Tragschichten soll der Bettbeton mit Trass eine Schichtdicke von ca. 5 cm aufweisen. Auf ungebundenen, wasserdurchlässigen und ausreichend verdichteten Tragschichten sind Schichtdicken von ca. 10 cm (selbsttragend) einzuhalten. Größere Schichtdicken sind mit geeigneten Verdichtungsgeräten (z.B. Stampfer, Rüttelplatte) zu bearbeiten. Für das Erreichen einer optimalen Betonqualität ist eine ausreichende Verdichtung erforderlich. Die Wasserzugabe erfolgt je nach gewünschter Verarbeitungskonsistenz und beträgt ca. 60 bis 80l reines Wasser je Tonne. QUARZOLITH Bettbeton mit Trass ist nicht geeignet für den Einsatz im Unterwasserbereich (zB Schwimmteich). Armierungsgitter, -matten, -eisen aus Baustahl dürfen nicht in den Bettbeton eingelegt werden.</p> |

Verarbeitung

Durch Korrosion der Eisenteile kommt es zu Rostausblühungen bzw. Rostauswaschungen. Um eine kraftschlüssige Auflage der Platten in der Bettung zu erreichen, ist vor der Verlegung ein geeigneter Kleber (z.B. QUARZOLITH Steinkleber) auf der Plattenunterseite vollflächig aufzutragen. Die zur versetzenden Platten und Steine müssen sauber und frei von Verunreinigungen sein. Bei warmer Witterung sind die Platten/Steine mit Wasser zu benetzen. Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. + 5°C betragen. Bei Frostgefahr darf QUARZOLITH Bettbeton mit Trass nicht verarbeitet werden. Durch das Bindemittel Trass, welches freies Kalkhydrat bindet, werden Ausblühungen weitgehend verhindert, können aber nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Ausblühungen stellen keinen Mangel dar und berechtigen nicht zu Reklamationen.

Untergrund

Der Untergrund/die Tragschichte muss frostfrei sein und ist vor Arbeitsbeginn auf ausreichende Festigkeit, Ebenflächigkeit, Sauberkeit (frei von Staub und Verschmutzungen) und Feuchtigkeitsgehalt zu prüfen. Bei wasserundurchlässigen Tragschichten (zB Unterlags- bzw. Gefällebeton) ist auf ein entsprechendes Gefälle (mind. 2 %) zu achten, damit durchsickern des Wasser jederzeit abfließen kann. Gleichzeitig ist QUARZOLITH Bettbeton mit Trass mit einer Drainagematte vom wasserundurchlässigen Untergrund zu entkoppeln. Ungebundene Tragschichten müssen wasserundurchlässig sein. Stark saugende Untergründe sind vorzunässen und anschließend abtrocknen zu lassen. Sowohl bei der Anwendung auf Beton (Terrasse, Balkon, etc.) als auch bei ungebundenen Tragschichten ist zu gewährleisten, dass das anfallende Wasser rückstaufrei abfließen kann.

Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die einschlägigen europäischen Normen sowie die nationalen Ergänzungen zu beachten.

Sicherheitshinweise

Enthält Zement. Xi reizend. Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.