



Heraklith BM-Kleber



Heraklith BM-Kleber

Produktbeschreibung:

Heraklith-BM-Kleber ist ein lösemittelfreier und feuchtigkeithärtender Einkomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis.

Anwendungsbereich:

Heraklith-BM-Kleber wird zum kraftschlüssigen Verkleben der Längs- und Querstöße der Heraklith-BM-Platte, bei der Ausführung mit schwebenden Plattenstößen mit dem Plattenformat 2000 x 600 mm in der Anwendung Holztafelbau, verwendet.

Technische Daten

Farbe	beige
Konsistenz	pastös
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35°C
Aushärtezeit	24 h
Anfangsfestigkeit	2 bis 3 Minuten
Dichte bei 23 °C	ca. 1,10 bis 1,15 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verbrauch (Stoßverklebung)	ca. 60 ml/m ² (1 Schlauchbeutel für ca. 8 bis 10 m ²)
Lagerfähigkeit bei +15° bis 25° C im Originalgebinde	9 Monate ab Herstellung bei frostfreier Lagerung
Offene Zeit	ca. 20 bis 25 Minuten (23° C, 50% rel. LF)
Lieferform	600 ml Schlauchbeutel (678 g), 20 Stück/Karton

Verarbeitungshinweise:

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Verunreinigungen wie z.B. Staub, Trennmittel, Öl sowie lose Partikel sind zu entfernen.

Plattenstoßverklebung:

Der Klebstoff wird einseitig, direkt auf die Plattenstöße in Form einer mindestens 5 mm dicken Raupe, mittig aufgetragen. Die Fügeteile (Plattenstöße) werden direkt nach dem Auftragen zusammengebracht und mit ausreichendem Kontaktdruck zusammengedrückt. Kleber, der durch das Zusammendrücken aus den Stoßfugen quillt, ist umgehend zu entfernen.

Sicherheitshinweise

Schutzausrüstung: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitskleidung tragen.

Entsorgung

Müllverbrennung oder Deponie mit Genehmigung der zuständigen Behörde.

Weitere Hinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.

Stand: 12/2020 sp-jb (ersetzt 08/2019 sp-jb)

Heraklith® ist eine registrierte Marke von **KNAUF INSULATION**

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz
Telefon +43 4257 3370-0
Telefax +43 4257 3370-2300
www.knaufinsulation.at